

TECHNISCHE DATEN

wineo 300 wineo

Direktbeschichteter Laminatboden gefertigt nach EN 13329 für die leimlose Verlegung

	wineo 300	wineo 300 mit integrierter Dämmmatte noiseREDUCT	
Format	1288 x 195 mm	1288 x 195 mm	
Produktstärke	7 mm	9 mm	
Paneele / m² pro Paket	10 / 2,51 m ²	8 / 2,01 m ²	
Pakete / m² pro Palette	52 / 130,52 m ²	52 / 104,52 m ²	
Garantieleistung	15 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de		

Klassifizierungen			Produktaufbau	
	Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Stark beanspruchter privater Wohnbereich	1	Oberflächenstruktur verschiedene Prägungen
	Nutzungsstufe 31 EN ISO 10874	Mäßig beanspruchter gewerblicher Bereich	2	Nutzschicht Melaminharz-Overlay
	AC3 Beständigkeit gegen Abrieb EN 13329, Anhang E	AC3	3	Dekor Dekorpapier
	Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung EN 13329, Anhang H	Kleine Kugel ≥ 8 N Große Kugel ≥ 500 mm	4	Trägerplatte Hochverdichtete Trägerplatte
	Fleckenunempfindlichkeit EN 438	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4	5	Profilverbindung LocTec® Verriegelung
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6	6	Profilversiegelung Aqua-Stop Profilversiegelung
	Eindruck nach konstanter Belastung EN ISO 24343-1	Resteindruck ≤ 0,05 mm	7	Gegenzug Melaminharz
	Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 0 - keine sichtbare Veränderung	8	Dämmmatte noiseREDUCT
	Stuhlrollenversuch EN 425	25000 Umläufe kein Schaden mit Rollen Typ W		
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,053 (m ² K)/W ohne Dämmmatte 0,112 (m ² K)/W mit integrierter Dämmmatte noiseREDUCT		
	Trittschallminderung EN ISO 10140-3	~ 19 dB mit integrierter Dämmmatte noiseREDUCT		
REACH		frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %		
Entsorgung		<u>Privat:</u> Wie beschichtete Möbelteile; mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170201	www.blauer-engel.de/uz176	

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0101010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A B C

Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Hinweise:

- **Fußbodenheizung:** In Verbindung mit geeignetem Unterlagsmaterial, wie z. B. soundPROTECT oder gleichwertig, für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C geeignet.
- **Reinigung und Pflege:** siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- **Keine Freigabe für vollflächige Verklebung ohne integrierte Dämmmatte.**
Vollflächige Verklebung mit integrierter Dämmmatte nur nach Rücksprache mit der Anwendungstechnik der Windmüller GmbH.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.