

Technische-Sonder-Information

Lichtechtheit von WINEO Fußbodenbelägen

Im Folgenden möchten wir Sie über das Verhalten eines Bodenbelages bei Lichteinwirkung informieren:

Die Einstufung auf der "Stufe 6 nach Blauskala" bedeutet, dass u.a. elastische Bodenbeläge, wie auch Laminatböden, selbst unter intensiver Sonneneinstrahlung weitgehend ihre ursprüngliche Farbe beibehalten. Gemäß dem Prüfverfahren nach EN ISO 105-B02 werden sie in Bezug auf ihre Lichtechtheit geprüft und erzielen dabei herausragende Ergebnisse. Im Alltag bedeutet dies, dass die Produkte besonders lichtecht sind und sich über lange Zeiträume hinweg kaum verfärben.

Es ist von besonderer Bedeutung darauf hinzuweisen, dass eine Normprüfung die authentische Intensität von natürlichem UV-Licht niemals vollständig reproduzieren kann. Daher ist zu betonen, dass selbst bei einer hohen Lichtechtheitsstufe Farbveränderungen oder Ausbleichungen auftreten können, insbesondere wenn intensives Sonnenlicht direkt und ohne ausreichende Beschattung auf die Böden einwirkt. Diese potenzielle Gefahr besteht für sämtliche Arten von elastischen, textilen und Holzbodenbelägen.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr Team der Windmüller GmbH

[Hier eingeben]

Stand: März 2024

Windmüller GmbH – Nord-West-Ring 21 - 32832 Augustdorf – www.wineo.de