

wineo Selbstklebmatte doubleGLUE
PU-Unterlagsmatte für elastische Bodenbeläge zum Kleben
wineo

Produktstärke		1,80 mm	(± 0,15 mm)	
Format		Länge: 6,50 m	(± 15,00 mm)	
		Breite: 1,00 m	(± 1,00 mm)	
Flächengewicht		2,60 kg/m²	(± 0,15 kg/m²)	
Rolle / m²		1 / 6,50 m²		
Rollen / m² pro Palette		40 / 260 m²		
Technische Spezifikationen				
IS	Trittschallreduzierung	13 dB	(± 2 dB)	DIN EN 16251-1 Messung unter wineo PL 2,2 mm (kleben)
R	Wärmedurchlasswiderstand	0,01 m²K/W		DIN EN 16354:2019-01 (geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung)
RI	Resteindruck	< 0,20 mm		DIN EN ISO 24343-1 Messung unter wineo PL 2,2 mm (kleben)
CS	Druckfestigkeit	> 900 kPa		angelehnt an DIN EN 826 (250 Pa, 0,5 mm)
DL	Beständigkeit bei dynamischen Belastungen	> 4.000.000 Zyklen	(DL_75)	DIN EN 16354:2019-01
PC	Ausgleich punktueller Unebenheiten	0,6 mm		DIN EN 16354:2019-01
RTF	Brandklassifikation	Bfl-s1		DIN EN 13501-1 (ohne Oberbelag)
Produktbeschreibung		Das patentierte System „wineo Selbstklebmatte doubleGLUE“ wurde speziell für die beidseitige Fixierung unter elastischen Bodenbelägen konzipiert. Das hochwertige „wineo Selbstklebmatte doubleGLUE“ Geh- und Trittschallsystem besteht bis zu 90 % aus natürlich vorkommenden Rohstoffen und wird als handliche Rollenware geliefert.		
Produktaufbau		Dauerelastisches Unterlagsmaterial bestehend aus mineralischen Füllstoffen sowie Polyurethan-Bindemitteln. Die „wineo Selbstklebmatte doubleGLUE“ besteht aus einer transparenten PET-Trägerfolie samt dimensionsstabiler Selbstklebe-Ausstattung (mit entfernbarem Schutzfilm), einer alterungsbeständigen Polyurethan-Schwerschicht sowie einer selbstklebenden Fixierungsausstattung (mit entfernbarer Schutzfolie).		
Verantwortung		„wineo Selbstklebmatte doubleGLUE“ ist FREI VON Weichmachern, Asbest, Formaldehyd, Halogenen sowie Schwermetallen und erfüllt die VOC-Richtlinien afset A+, Bl. Engel sowie des AGBB-Schemas.		
Ökologie		Es sind weder Lösungsmittel, noch andere ozonschichtschädigende Substanzen enthalten. Die für das Produkt verwendeten, nachwachsenden Rohstoffe stehen nicht in Konkurrenz zum Lebensmittelanbau.		
Arbeitsschutz		Das Produkt erfordert keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen. Bei der Verlegung der Bodenbeläge müssen zwingend die Schutzvorgaben des Herstellers eingehalten werden.		
Verarbeitung		Vor der Verarbeitung muss die Freigabe des Bodenbelags- sowie des Klebstoffherstellers eingeholt werden. Weiterführende Informationen hinsichtlich der Verarbeitung müssen den entsprechenden Verlegevorgaben der jeweiligen Hersteller entnommen werden.		
Verlegeempfehlung		wineo Selbstklebmatte doubleGLUE lässt sich mit einem Verlegermesser schneiden. Legen Sie die einzelnen Bahnen im Winkel von 90° entgegen der Verlegerichtung des Oberbelages, Stoß an Stoß aber spannungsfrei mit der Gewebeseite NACH OBEN und mit einem Abstand von mind. 5mm zur Wand und anderen Bauteilen aus. Räume mit einer ununterbrochenen Fläche von bis zu 500m² können fugenlos verlegt werden. Das Ansetzen zweier Bahnen in der Fläche erfolgt durch einen Doppelschnitt. Es ist auf einen spannungs- bzw. stauchungsfreien Fugenstoß zu achten. Schlagen Sie nun die Bahnen bis zur Raummitte zurück. Schneiden sie nun den Schutzfilm der Rückseite mit einer Trapezklinge und leichten Druck ein. Achten Sie beim Abziehen des Schutzfilms darauf, dass sich die Bahnen nicht verschieben. Legen Sie die Bahnen faltenfrei ein. Walzen Sie anschließend die Unterlagsmatte mittels einer geeigneten Gliederwalze (mind. 50 kg) sorgfältig an. Dieser Vorgang wird auf der gegenüberliegenden Seite wiederholt. Beginnen Sie nun mit der Verlegung des Oberbelages gemäß Verlegeanleitung des Bodenbelagsherstellers. Die Verwendung von emissionsarmen Bauprodukten – z.B. mit dem „Blauen Engel“ gekennzeichnet – wird empfohlen. Dieses Produkt ist nach EAK-Nr. 170604 recyclingfähig und kann über den Hausmüll entsorgt werden.		
Eigenschaften		Bitte beachten Sie zusätzlich zu den genannten Merkmalen auch die detaillierten Informationen in unserer Installationsanleitung auf www.wineo.com • Minimalste Untergrundvorbereitung gem. Herstellervorgaben • Direktverlegung auf vorhandenen Bodenbelägen möglich (ausgenommen textile Bodenbeläge) • Spezialkleber - problemlose Anfangskorrekturen möglich • Sofort begehbar • Optimale Reduzierung des Geh- und Trittschalls • Kein zusätzlicher Klebstoff notwendig • Extrem sauber und zeitsparend zu verarbeiten • Weichmacher-beständig • Konsequente Kosteneinsparung		
 www.blauer-engel.de/uz156				

Hinweis:

Die vorstehenden Angaben beruhen auf dem derzeitigen Kenntnisstand und dem Stand der technischen Entwicklung. Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.