

TECHNISCHE DATEN

wineo soundPROTECT PROFI SD PU-Unterlagsmatte für Laminat- und Parkettboden

wineo

Produktstärke	3,00 mm (± 0,15 mm)	
Format	Länge: 5,50 m Breite: 1,00 m (± 15,00 mm) (± 1,00 mm)	
Flächengewicht	2,8 kg/m² (± 0,15 kg/m²)	
Rolle / m²	1 / 5,50 m²	
Rollen / m² pro Palette	40 / 220 m²	

Technische Spezifikationen

RWS	Gehschallreduzierung	31 % (± 2 %)	Windmüller Werksmessung, int. (ehem. EPLF WD 021029-5) Messung unter Normlaminat EPLF, 7 mm
IS	Trittschallreduzierung	17 dB (± 2 dB)	DIN EN 16251-1 Messung unter Normlaminat EPLF, 7 mm
R	Wärmedurchlasswiderstand	0,01 m²K/W	DIN EN 16354:2019-01 (geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung) R darf max. 0,15 m²K/W im Gesamtsystem betragen.
S _D	Wasserdampfdiffusionswiderstand	> 75 m	DIN EN 16354:2019-01
CS	Druckfestigkeit	270 kPa	angelehnt an DIN EN 826 (250 Pa, 0,5 mm)
DL	Beständigkeit bei dynamischen Belastungen	> 4.000.000 Zyklen	DIN EN 16354:2019-01
RLB	Stoßbeanspruchung	750 mm	DIN EN 16354:2019-01 Messung unter Normlaminat EPLF, 7 mm
PC	Ausgleich punktueller Unebenheiten	1,8 mm	DIN EN 16354:2019-01
RTF	Brandklassifikation	Bfl-s1	DIN EN 13501-1 (ohne Oberbelag)

Produktbeschreibung	Das patentierte Akustiksystem „soundPROTECT PROFI SD“ wurde speziell für die schwimmende Verlegung unter Laminat- und Parkettboden konzipiert. Das hochwertige „soundPROTECT PROFI SD“ Geh- und Trittschallsystem besteht aus bis zu 90 % natürlichen Rohstoffen und wird als handliche Rollenware geliefert.
Produktaufbau	Dauerelastisches Unterlagsmaterial bestehend aus mineralischen Füllstoffen sowie Polyurethan-Bindemitteln. Das „soundPROTECT PROFI SD“ System besteht aus einer metallisierten PET-Trägerfolie, einer alterungsbeständigen Polyurethan-Schwerschicht sowie einer hochwertigen Vlies-Rückenkassierung.
Verantwortung	wineo soundPROTECT PROFI SD ist FREI von Weichmachern, Asbest, Formaldehyd, Halogenen sowie Schwermetallen und erfüllt die VOC-Richtlinien der Klassifizierungen A+, Blauer Engel sowie des AgBB-Schemas.
Ökologie	Die Herstellung erfolgt ohne Einsatz von ozonschichtschädigenden Substanzen. Die Matte ist Lösungsmittel-frei. Die für das Produkt verwendeten, nachwachsenden Rohstoffe stehen nicht in Konkurrenz zum Lebensmittelanbau.
Arbeitsschutz	Das Produkt erfordert keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen. Bei der Verlegung der Bodenbeläge <u>müssen</u> zwingend die Schutzvorgaben des Herstellers eingehalten werden.
Verarbeitung	Vor der Verarbeitung muss die Freigabe des Bodenbelagherstellers eingeholt werden. Weiterführende Informationen hinsichtlich der Verarbeitung müssen den entsprechenden Verlegevorgaben der jeweiligen Hersteller entnommen werden.
Verlegeempfehlung	wineo soundPROTECT PROFI SD wird quer zur Verlegerichtung des Oberbelages verlegt und zugeschnitten. Leichtes und staubfreies Zuschneiden mit einem Universal- oder Cutter-Messer. Die Vliesseite nach unten sowie die Alu-Folienseite nach oben – zum Oberbelag hin – verlegen. Kantenstöße müssen dicht aneinander verlegt werden. Stöße der Matten mit Combi-Dichtband abkleben. Nur für schwimmende Verlegung geeignet. Die finale Verlegung des Produktes ist für jeden Oberbelag individuell zu überprüfen sowie freizugeben. Eine Verlegeempfehlung ist dabei vom jeweiligen Vertriebspartner auszusprechen. Die Verwendung von emissionsarmen Bauprodukten – z.B. mit dem „Blauen Engel“ gekennzeichnet – wird empfohlen. Dieses Produkt ist nach EAK-Nr. 170604 recyclingfähig und kann über den Hausmüll entsorgt werden.



Hinweis:

Die vorstehenden Angaben beruhen auf dem derzeitigen Kenntnisstand und dem Stand der technischen Entwicklung. Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.